

- altamente traspirante $\mu 20$ • hoch Atmungsaktiv $\mu 20$
- highly breathable $\mu 20$ • hautement respirant $\mu 20$

- Le schede tecniche forniscono, oltre alle caratteristiche tecniche del prodotto, informazioni dettagliate circa la composizione e l'eventuale modalità di preparazione del materiale.
- The technical sheets provide the customer with specific information regarding the technical features, the detailed composition and the preparation of the product.
- Die technischen Blätter geben Informationen über die technischen Daten des Produktes sowie detaillierte Informationen über die Produktkomponenten und die Materialzubereitung.
- Les fiches techniques fournissent, outre les caractéristiques techniques du produit, des informations détaillées sur la composition et le mode de préparation du produit.

ECO-KOLL®

CREDIT LEED



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - TECHNISCHES DATENBLATT - FICHE TECHNIQUE

L'ADESIVO EN 12004 E' CONSIGLIATO NEI SEGUENTI IMPIEGHI:
THE EN 12004 ADHESIVE IS RECOMMENDED FOR THE FOLLOWING USES:

DER "EN 12004" KLEBER IST FÜR FOLGENDE ANWENDUNG GEEIGNET:
L'ADHÉSIF EN 12004 EST CONSEILLÉ POUR LES UTILISATIONS SUIVANTES:



C2TE
ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO,
RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO
E CON TEMPO APERTO ALLUNGATO



C2TE
IMPROVED CEMENTITIOUS
ADHESIVE, SLIP RESISTANT, AND
WITH EXTENDED OPEN TIME



C2TE
VERBESSERTER, RUTSCHFESTER
ZEMENTKLEBER MIT VERLÄNGERTER
"KLEBEFFENER ZEIT"



C2TE
ADHÉSIF AMÉLIORÉ À BASE DE CEMENT,
RESISTANT AU GLISSEMENT
ET À TEMPS OUVERT PROLONGÉ



APPLICAZIONE IN INTERNI
APPLICATION INSIDE
GEBRAUCH IM INNENBEREICH
APPLICATION A L'INTERIEUR



APPLICAZIONE A PARETE
APPLICATION OVER WALLS
GEBRAUCH AN DER WAND
APPLICATION SUR MURS



APPLICAZIONE SU ESISTENTE
APPLICATION OVER PRE-EXISTING
GEBRAUCH AUF BESTEHENDEM
UNTERGRUND
APPLICATION SUR EXISTANT



APPLICAZIONE A PAVIMENTO
APPLICATION OVER FLOORINGS
GEBRAUCH AUF BODEN
APPLICATION SUR SOLS



APPLICAZIONE SU NUOVO
APPLICATION OVER NEW
GEBRAUCH AUF NEUEM UNTERGRUND
APPLICATION SUR SUPPORT NEUF



APPLICAZIONE IN ESTERNI
APPLICATION OVER FLOORINGS
GEBRAUCH IM AUSSENBEREICH
APPLICATION A L'EXTERIEUR

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCH EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Aspetto - Aspect Aussehen - Aspect	Polvere - Powder Pulver - poudre
	Colore - Colours Farbe - Couleur	Grigio - Grey Grau - Gris
	Durata impasto - Mixture life Verarbeitungszeit - Durée pâte	8 ore - 8 hours 8 Stunden - 8 heures
	Temperatura di applicazione - Application temperature Anwendungstemperatur - Température d'application	da +5°C a +35°C - from +5°C to +35°C Von +5°C bis +35°C - de +5°C à +35°C
	Tempo aperto (EN 1346) - Open time (EN 1346) Klebeoffene Zeit (EN 1346) - Temps ouvert (EN 1346)	20 minuti - 20 minutes 20 Minuten - 20 minutes
	Tempo di registrazione - Adjustment time Nachrichtszeit - Temps d'ajustabilité	35 minuti - 35 minutes 35 Minuten - 35 minutes
	Scivolamento (EN 1308) - Slip (EN 1308) Abrutschen (EN 1308) - Glissement (EN 1308)	0 mm
	Adesione alla trazione a 28 giorni (EN 1348) - Tensile strength after 28 days (EN 1348) Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen (EN 1348) - Adhésion à la traction après 28 jours (EN 1348)	2,2 N/mm ²
	Tempo di attesa per la pedonabilità - Waiting time before walking Begehbarkeit nach - Délai d'attente pour le piétinement	24 ore - 24 hours 24 Stunden - 24 heures
	Tempo di attesa per l'esecuzione delle fughe - Waiting time before grouting joints Verfugung nach - Délai d'attente pour l'exécution des joints	24 ore - 24 hours 24 Stunden - 24 heures
	Resistenza termica - Thermal resistance Wärmebeständigkeit Von - Résistance thermique	da -30°C a +90°C - from -30°C to +90°C ab -30°C bis +90°C - de -30°C à +90°C
	Stoccaggio in luogo asciutto - Shelf-life in dry storage Lagerung im Trockenem - Stockage en lieu sec	12 mesi - 12 months 12 Monate - 12 mois



CARATTERISTICHE

Elevata lavorabilità.
Elevata adesione.
Permette l'incollaggio di rivestimenti di grande formato con tolleranze elevate su sottofondi sconnessi.

FEATURES

High workability.
High adhesion.
Enables large size claddings to be laid over uneven sub-bases with high tolerances.

EIGENSCHAFTEN:

Optimale Verarbeitbarkeit.
Optimale Haftung.
Ermöglicht das Verkleben von Verkleidungen auf nicht zusammenhängendem Untergrund.

CARACTÉRISTIQUES

Grande ouvrabilité.
Haute adhésion.
Permet l'encollage de revêtements de grand format avec des tolérances élevées sur supports irréguliers.

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% umidità relativa e velocità dell'aria nell'area di prova <0,2 m/s.
In conformità alla norma europea EN12004 (tipo e classe C2TE)

Prüfbedingungen: Temperatur 23±2°C, 50±5% relative Feuchte, Luftgeschwindigkeit im Prüfbereich <0,2 m/s. Entsprechend der EN12004 Europäischen Norm (C2TE Typ und Klasse).

Test conditions: temperature 23±2°C, 50±5% relative humidity, and air speed in the test area <0,2 m/s. In compliance with the EN12004 rules - type and class C2TE.

Conditions d'essai : température 23±2°C, 50±5% humidité relative et vitesse de l'air dans la zone d'essai <0,2 m/s. Conforme à la norme européenne EN12004 (type et classe C2TE)



MONOCOMPONENTE
MONOCONSTITUENT
EINKOMPONENTIG
MONOKOMPONENT



MESCOLARE
MECCANICAMENTE
MECHANICALLY MIX
MIT RÖHRWERK RECYCLEBAR
UMWELTVERTRÄGLICH
ANRÜHREN



APPLICARE CON SPATOLA DENTATA
APPLY WITH TOOTHED SPATULA
MIT ZAHNSPATTEL AUFTRAGEN
APPLIQUER A LA SPATULE DENTÉE



TEMPERATURA MINIMA
DI APPLICAZIONE
MIN. APPLICATION TEMPERATURE
MIN. ANWENDUNGSTEMPERATUR
TEMPERATURE MIN. D'APPLICATION



STOCCAGGIO IN LUOGO ASCIUTTO
DRY STORAGE
TROCKEN LAGERN
STOCKAGE EN LIEU SEC



RICICLABILE
RECYCLABLE
RECYCLÉBAR
RECYCLABLE



ECOCOMPATIBILE
ECOFRIENDLY
UMWELTFREUNDLICH
ÉCOLOGIQUE

BIOPIETRA®